

Recomendaciones	
<b>Descripción del Producto</b>	
Código	P6355
Industria	Tinta
Aplicación	Serigrafía
Categoría	Tintas Especiales
Sub-categoría	Bases
Tecnología	Plastisol
Sustrato(s)	100% algodón
Se recomienda su uso antes de	12 meses
Certificado(s)	ISO 9001
<b>Fijado:</b>	
Temperatura	160 ° C
Tiempo	60 segundos
<b>Performance:</b>	
Acabado	Acabado ultrasuave, Acabo mate
Adherencia	Buena adherencia.
<b>Pantalla:</b>	
Malla	61 a 77
Emulsión	Directa
<b>Almacenamiento:</b>	
Notas	Conservar en ambiente fresco y seco de 18 ° C a 35 ° C (65 ° F a 95 ° F). Mantener cerrado el envase para prevenir el secado y/o la contaminación.

Última actualización: Nov 2019

## TXP SOFT TOP BASE 100

es una base al plastisol perteneciente a la Serie TEXIPLAST® de PRINTOP®. Está diseñada para sobreimprimir tintas 3D y así obtener una impresión ultrasuave, lisa y mate. Debe ser pigmentado con TXP Pigmentos para obtener el color deseado. Este producto es libre de ftalatos.

### Características

- Acabado ultrasuave.
- Acabado mate.
- Buena cobertura sobre telas oscuras.

### Formulación sugerida

Para obtener el color deseado:

1 kg -> TXP Soft Top Base 100

100 - 120g (10-12%) -> TXP Pigmentos

### Instrucciones

Se sugiere utilizar TXP Soft Top Base 100 impreso a 2 capas sobre TXP 3D Bottom Base 100 para apreciar mejor el acabado.

### Recomendaciones

No planchar sobre el área impresa, ni lavar en seco.

Es necesario agitar el producto antes de imprimir.

### Importante

Realizar siempre una prueba completa de acabados, matices, termofijado y lavado antes de producir en serie. La información contenida en la presente hoja técnica está basada en nuestra buena fe y experiencia, por lo tanto no constituye en modo alguno garantía explícita o implícita de ningún tipo debido a las múltiples formas, variables, condiciones de aplicación, diversidad de fibras y materiales existentes. El usuario deberá determinar la adaptabilidad y aplicabilidad del producto para el uso al que lo destinará, comprobando todas las propiedades descritas en la presente hoja técnica, asumiendo para ello todos los riesgos y consecuencias directas e indirectas que este uso suponga. Remítase a la página web para obtener la última versión de esta hoja técnica antes de usar el producto. Quedan anuladas todas las ediciones previas a la presente versión y fecha de revisión.

### Contenido Químico

Es responsabilidad del usuario hacer un seguimiento exhaustivo y pruebas de todo el proceso textil (tejido, teñido, confección, estampado y lavado) para detectar la presencia de posibles contaminantes. Los utensilios y contenedores que tienen contacto con la tinta deben ser nuevos y previamente lavados para quitar trazas de químicos propios de estos objetos.

El usuario deberá realizar sus propias pruebas para determinar y comprobar los contenidos químicos de sus estampados y lo expuesto en la presente Hoja Técnica antes de producir en serie asegurándose cumplir con los requisitos de sus clientes respecto a contenidos químicos. Debido a las múltiples fuentes de contaminación posibles, SQASA (Sociedad Química Alemana S.A.) ni sus distribuidores asumen responsabilidad directa o indirecta de daños ocasionados por contenidos químicos no deseados.