



10211TFX EPIC™ TFX PRINTABLE ADHESIVE

El Wilflex™ Epic™ TFX Printable Adhesive ha sido formulado como un adhesivo de transferencia de separación en caliente para usarse como respaldo de adhesivo en todas las tintas Epic Transflex. El Epic™ TFX Printable Adhesive se puede imprimir en múltiples sustratos de papel, incluidos: papeles de transferencia hot-peel/hot-split y duales (hot split/ cold peel).

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- Excelente adherencia al algodón y a mezclas de algodón
- Brinda mayor durabilidad a la tinta cuando se usa en telas elásticas
- Se puede utilizar como adhesivo para telas y foil
- Mejora la elasticidad de la tinta y su capacidad de lavado

CONSEJOS PARA LA IMPRESIÓN

- Utilice una malla de 110 t/in (43 h/cm) como estándar para una gran cobertura y gráficos no detallados
- Para gráficos de líneas finas, use una malla de hasta 195 t/in (77 h/cm)
- El Epic™ Printable adhesive se imprime en último lugar sobre las tintas de transferencia
- Cortar levemente las separaciones de imágenes gráficas para permitir que la tinta se esparza tras la aplicación de la prensa térmica
- Imprima una capa plana de Epic™ Printable Adhesive con un rasero de triple dureza 70/90/70
- Tinta de gel bajo secador a 230 °F (90 °C). No cure la tinta.
- Secar los colores con un flash antes de aplicar el adhesivo imprimible

CONTENIDO QUÍMICO

- Libre de ftalatos
- Para obtener certificados de cumplimiento específicos o declaraciones de conformidad, visite: www.avient.com/wilflex-compliance

RECOMENDACIONES

La información anterior se proporciona de buena fe y no lo exime de realizar pruebas con las tintas y telas necesarias para confirmar la idoneidad del sustrato y el proceso de aplicación con el fin de cumplir las normas y especificaciones de sus clientes.




AVIENT
SPECIALTY
INKS

V1.33 (Modified: 03/29/2024)

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO



PARÁMETROS RECOMENDADOS



Tipos de Telas

100% algodón, mezclas de algodón



Mallas

Número: 110-158 t/in (43-62 t/cm)
Tensión: 25-35 n/cm²



Rasero

Dureza: 60-80, 70/90, 70/90/70
Perfil: Cuadrado, Agudo
Pase: Velocidad media
Ángulo:



Matriz

2 sobre 2
Fuera de contacto: 1/16" (2mm)
Emulsión sobre malla:



Presecado & Curado

Flash: 160°F (70°C)
Curado: N/A



Carga Máx. de Pigmento

N/A



Wilflex™ Aditivos

N/A



Almacenamiento

65-90°F (18-32°C). Evite la luz directa.
Usar dentro de los 12 meses desde su recepción



Limpieza

Use limpiadores de plastisol convencionales.



Seguridad

Find SDS information here:
www.avient.com/resources/safety-data-sheets
or contact your local CSR